

热稳定聚酯薄膜规格报告

产品型号：ZRX-100		批号		客户代码	
公称厚度：100μm		检测依据		GB/T 16958-2008	检测日期
检测项目		单位	标准值	实际测量值	检测方法
尺寸	厚度	μm	M±2%	99.23	ASTM D 374
拉伸强度	MD	Mpa	≥ 180	204	ASTM D 882
	TD	Mpa		213	
拉伸弹性模量	MD	Mpa		3839	ASTM D 882
	TD	Mpa		4185	
断裂伸长率	MD	%	≥ 100	176	ASTM D 882
	TD	%		156	
热收缩率	MD	%	≤ 0.3	0.19	150°C/30min
	TD	%	≤ 0.1	0.06	
雾度		%	≤	2.72	ASTM D 1003
透光率		%	≥ 85	87.9	ASTM D 1003
光泽度		%	≥ 100	154	ASTM D 2457
表面张力		mN/m Dynes/cm		42	ASTM D 2578
判定结果 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 检测人：杨东 审核人：谢林					