

## 检测信息:

样品名称:	硬化膜	样品型号:	THC1-125 THC2-188
报告日期:	2018-11-1	检测人:	招润华
检测项目	高低温测试 (高温 60°C*12 小时、低温-20°C*12 小时)		

## 检测结果:

检测项目	THC1-125		THC1-188		检测标准
	检测前	检测后	检测前	检测后	
外观	透明	透明	透明	透明	目视
附着力	100/100	100/100	100/100	100/100	JIS-K5600
硬度	H	H	2H	2H	750g 荷重 (JIS-K5600)
透光率	90.3	90.3	90.3	90.3	WGT-S 检测仪
雾度	0.7	1.1	0.7	1.2	