

佛山杜邦鸿基薄膜有限公司  
测试报告

报告号：测试日期：2017-02-19

产品名称：PET 聚酯薄膜

执行标准：Q/FSDH4-2015

客户名称：

型号-厚度：YG0-150

规格：

报告人：EQS 系统

复核人：WANGY

序号	项目	单位	平均值
1	平均厚度	μm	150.2
2	拉伸强度-MD	MPa	185.0
3	拉伸强度-TD	MPa	202.0
4	断裂伸长率-MD	%	121.0
5	断裂伸长率-TD	%	98.0
6	热收缩率-150□-30min-MD	%	1.3
7	热收缩率-150□-30min-TD	%	-0.1
8	光泽度	%	27.8
9	透光率	%	39.5
10	评定		合格

\*MD-Machine Direction, 机器方向；TD-Transverse Direction, 横向。

佛山杜邦鸿基薄膜有限公司/DPHJ  
技术工艺质量管理部检验室/PQM

Date: 2017-02-19